

	17	Norme di riferimento:	EN 1469, EN 12057, EN 12058	
		Prodotto:	Lastre e marmette in pietra naturale	
		Dop 28		
		Destinazione d'uso:	Pavimenti, scale, rivestimenti interni / esterni	
		Denominazione:	EN 12440:	Rosa Sardo
			Commerciale:	Rosa Beta
			Petrografica:	Granito
Luogo di origine:	Sardegna - Italia			

TOSCOVENETA Marmi e Graniti s.r.l. 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Caratteristiche		Valori dichiarati	Metodo di prova
Reazione al fuoco		classe A1	96/603 CE
Resistenza a flessione	valore minimo atteso	9,8 Mpa	EN 12372:2006
	valore medio	11,4 Mpa	
	deviazione standard	0,8 Mpa	
Durabilità della resistenza a flessione	valore medio prima del gelo	11,4 Mpa	EN 12372:2006
	valore medio dopo 56 cicli	10,2 Mpa	EN 12371:2010
Resistenza termica	valore medio	2660 kg/mc	EN 1936:2006
Densità apparente			
Assorbimento d'acqua	valore massimo atteso	0,3%	EN 13755:2008