

**20**

<i>Norme di riferimento:</i>	EN 1469, EN 12057, EN 12058	
<i>Prodotto:</i> Dop 47	Lastre e marmette in pietra naturale	
<i>Destinazione d'uso:</i>	Pavimenti, scale, rivestimenti interni / esterni	
<i>Denominazione:</i>	<i>EN 12440:</i>	-
	<i>Commerciale:</i>	Verde Marina
	<i>Petrografica:</i>	Gneiss
<i>Luogo di origine:</i>	India	

TOSCOVENETA Marmi e Graniti s.r.l. 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

<i>Caratteristiche</i>		<i>Valori dichiarati</i>	<i>Metodo di prova</i>
Reazione al fuoco		classe A1	96/603 CE
Resistenza a flessione	valore minimo atteso	18,1 Mpa	EN 12372:2006
	valore medio	20,9 Mpa	
	deviazione standard	1,4 Mpa	
Durabilità della resistenza a flessione	valore medio prima del gelo	20,9 Mpa	EN 12372:2006
	valore medio dopo 56 cicli	19,9 Mpa	EN 12371:2010
Resistenza termica	valore medio	2666 kg/mc	EN 1936:2006
Densità apparente			
Assorbimento d'acqua	valore massimo atteso	0,2%	EN 13755:2008